

EVOMIX PVB (1K) ALAPOZÓ

Műszaki adatlap

Termék bemutatása

1K-savas alapozó magas töltőerővel és kiváló tapadással, aktív korrózióvédelmet biztosítva vas, acél, cink és alumínium felületekre. Átfesthető vízbázisú és oldószeres EVOMIX 1K- és 2Kfestékekkel. Alkalmazható alapozóréteggént és fillerként. Kromát- és ólommentes.

Műszaki alapadatok:

Kötőanyag típusa: Polyvinylbutyral
Száranyag tartalom: 38 - 42 tömeg %
26 - 30 térfogat %
Szállítási viszkozitás (DIN 53 211): 100- 120 s 4mm
Sűrűség (DIN 51 757): 1,05 – 1,25 kg / l
Fényesség (DIN 67 530): 10 - 20 % / 60° (matt)

Jellemzők:

- gyors kezdeti száradás, magas töltőképesség
- elektrosztatikusan szórható
- kitűnő mechanikai ellenállóság
- kiváló hőállóság: állandó terhelés: 120 s C; rövid idejű terhelés: 150 s C
- szavatosság (DIN 53 151): acél: Gt 0 (nagyon jó); cink: Gt 0 (nagyon jó); alumínium: Gt 0 (nagyon jó);

Felhasználás

Felhordási körülmények:

+10°C-tól 80 % relatív levegő nedvesség tartalomig.
A bevonandó tárgy hőmérséklete legalább 3°C-kal legyen a harmatpont felett.

Felület előkészítés:

vas, acél: tisztítani, esetleg csiszolni (rozsdát, cundert, hengerrevét eltávolítani) és Marót zsírtalanítóval zsírtalanítani.
cink: Marót zsírtalanító használata
alumínium: tisztítani, csiszolni és Marót zsírtalanítóval zsírtalanítani.

Hígító:

EVOMIX AK 1K) HÍGÍTÓ

Elméleti kiadósság:

6 – 8 m² / kg (20 µm száraz rétegvastagságnál)

Feldolgozás:	Nyomás [bar]	Dűzni [mm]	Szórásmenet	Hígító
Alsó / Felső tartályos	3 - 4	1,4 - 1,5	2 - 3	40 - 50 %
HVLP	2,5 - 3	1,4 - 1,5	2 - 3	40 - 50 %
Airless	120 - 150	0,28 - 0,33	1	0 - 5 %



MARÓT BUDAPEST

Marót Budapest Kft.

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. 29. ép

Tel: +36-30-746-7096

info@marot.hu

Alapozóként történő felhasználásnál csak 1 fújásmenet (=15-20 8m) szükséges

Száradás	Porszáráz	Kézsáráz	Szerelhető	Átvonható
Tárgy hőmérséklet 20 °C	15 - 20 perc	45 - 60 perc	4 - 5 óra	60 perc

Tárgy hőmérséklet. 60 °C
Teljes átkeményedés 2 – 3 nap után (20 °C).

Felhasználási javaslat:

vas, acél, cink, alumínium

alapozás: PVB (1K) alapozó (rétegv.: 20 – 30 mm)

fedőlakkozás: Evomix 1K -2K fedőfesték

(rétegv.: 50 – 60 mm)

További adatok

Munkaeszközök tisztítása:

Munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa le nitró hígítóval.

Tárolás:

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban 3 évig tárolható.

Biztonsági intézkedések:

Felhasználás közben tilos a dohányzás, evés vagy ivás.

Gyermekektől távol kell tartani. Lásd a

biztonságtechnikai adatlapot.

Figyelmeztető címkék/jelek:

VbF: - ; Veszélyazonosítás: kevésbé tűzveszélyes.

Néhány szín tartalmazhat ólmot (ólommentes változatban is kérhető).

VOC-szabályozás:

EU határérték a termékre (B/c): 540 g/l (2007)

Ez a termék maximálisan 507 g/l [4,45 lbs/gal] VOC - értékeket tartalmaz.

Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának. Célunk, a termékeinkről, ill. azok felhasználási lehetőségeiről való tájékoztatás. Tehát nem az a jelentőségük, hogy a termékek egyes tulajdonságait, ill. alkalmasságát a konkrét esetre garantálják. A termék címkéin megjelenő jelzéseket be kell tartani. Az esetleges ipari jogokat figyelembe kel venni. A kifogástalan minőséget "Általános eladási feltételeink" keretén belül garantáljuk.



MARÓT BUDAPEST

Marót Budapest Kft.

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. 29. ép

Tel: +36-30-746-7096

info@marot.hu